



Instrucciones de uso Croma Fácil

- Para la manipulación del producto utilizar guantes de látex para evitar manchas en la piel y anteojos protectores.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar el producto en un lugar fresco, seco y oscuro.
- Antes de iniciar el proyecto practicar los procesos y el uso del flambeador en objetos de vidrio.

Comencemos:

PASO 1: BANIZ REVERSADOR

EVALÚA EL BRILLO INICIAL DEL OBJETO Y/O BARNIZA LA PIEZA.

“EL BRILLO INICIAL DEL OBJETO SERA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL ESPEJO FINAL QUE OBTENGAMOS”

1. Para lograr un efecto espejo, el objeto debe ser **lo más brillante posible**. Si cumple estas condición lograrás que un efecto óptimo.
2. Este producto puede ser utilizado en **cualquier superficie que pueda ser barnizada**.

3. Es importante diferenciar el tipo de elemento que se embellecerá: madera, vidrio, metal, plásticos, yesos, cueros, etc. En caso de vidrio, porcelana o cerámica brillante horneada, podríamos saltar el paso del barniz inicial. Por ejemplo: Si tuviera que metalizar una botella de vidrio, solo lávela con detergente neutro, esponja, enjuague y seque para pasar directamente al proceso de metalización.
4. Si el objeto **NO** es de vidrio, porcelana o cerámica barnizada cocida, debe utilizar el **BARNIZ REVERSADOR** de gran resistencia mecánica y con filtros UV, que brindará la base brillante antes de metalizar.
5. Si la superficie es opaca: **Lije, limpie, seque y aplique el BARNIZ REVERSADOR** por toda la superficie logrando que quede absolutamente brillante y sin chorreadas o gotas. Deje secar entre 8 y 12 horas

IMPORTANTE: Utilice un **pincel únicamente** para el **barniz**. Luego, puede limpiarlo con thinner para preservarlo y reutilizarlo.

PASO 2: FLAMBEADOR

1. Con un flambeador de gas butano pase la llama azul sobre todo el objeto en forma uniforme, con pasadas suaves pero constantes y parejas para no quemar la superficie. (Puede usar uno soplete para flambear tortas)
2. Verá que al pasar la llama azul sobre el objeto se genera un vapor (Vaho) que será de gran importancia para el siguiente paso.
3. Espere de 5 a 10 minutos para que se enfríe el objeto.

SEGURIDAD EN EL USO DEL FLAMBEADOR: Practique previamente el uso y manipulación del soplete flambeador. Utilícelo en lugares abiertos lejos de objetos inflamables, se recomienda usarlo horizontalmente con movimientos suaves.

PASO 3: METALIZADOR (CROMA FACIL)

PODES UTILIZAR CROMA FACIL CON PINCEL, CON SOPLETE PLASTICO O BAÑANDO EL OBJETO

CON PINCEL

1. **Con pincel:** utiliza la pinceleta incluida con el producto. Moja bien el pinceleta en Croma Fácil, realice pasadas suaves en forma uniforme sobre la pieza mojando y pasando varias veces, hasta que toda la superficie quede húmeda y lisa, sin que se vean líneas, gotas o imperfecciones.
2. NIVELADO: deje nivelar durante 10 minutos.
3. SECADO: deje secar durante 40 minutos a temperatura ambiente. Puede acelerar el proceso de secado (evaporado) con un secador de pelo o pistola de calor.
4. Repetir una **SEGUNDA MANO** de **CROMA FACIL** y dejar secar como se describió anteriormente.
5. Dejar reposar el objeto entre 1 y 2 horas.
6. La Pinceleta debe limpiarse con el **LIMPIADOR DE PINCELES Y SOPLETES DE CROMA FACIL**

CON SOPLETE

1. **Con soplete:** utilice un soplete de plástico que no tenga partes de aluminio ni cobre.
2. Aplicar una **PRIMER MANO** de **CROMA FACIL** esfumada (como si fuera de anclaje) y dejarla reposar durante 20

minutos o acelerar y pasar pistola de calor o secador de pelo hasta que el **CROMA FACIL** se evapore.

3. Apliqué una **SEGUNDA MANO** cargada hasta verla brillante y homogénea y dejar evaporar como se describió anteriormente.
4. Dejar reposar el objeto entre 1 a 2 horas
5. El soplete debe limpiarse con el **LIMPIADOR DE PINCELES Y SOPLETES DE CROMA FACIL**

IMPORTANTE: La aplicación homogénea del producto (tanto con pincel como con soplete) es fundamental para que el acabado final del trabajo sea óptimo.

BAÑO EN CROMA FACIL:

1. Si quiere lograr un resultado perfecto, puede sumergir o bañar el objeto en CROMA FACIL, escurrir y acelerar su evaporación con pistola de calor o secador de pelo.
2. Vuelva a repetir el punto anterior como una **SEGUNDA MANO** y vuelva a acelerar su evaporación.
3. Dejar reposar el objeto entre 1 a 2 horas

PASO 4: FLAMBEADOR

1. Nuevamente, con el flambeador de gas butano aplique la llama azul sobre todo el objeto en forma uniforme, con pasadas suaves y constantes para no quemar la superficie **(NO FOCALICE LA LLAMA EN UN PUNTO, MANTENGASE EN MOVIMIENTO PARA NO QUEMAR LA SUPERFICIE)**
2. Notará que la base **comenzará a ponerse marrón y luego a espejarse.**
3. Si pasó el soplete flambeador por toda la pieza y aún quedan lugares sin cromar **NO SE PREOCUPE**, deje que la pieza se

enfríe durante unos 30 a 40 minutos y repita el proceso de flameado en los sectores donde no quedó espejado.

4. Si no le gustó el resultado, puede utilizar agua, detergente y esponja para eliminar la metalización y comenzar nuevamente.
5. **Terminación final:** Luego de que el objeto está completamente espejado a su gusto deje reposar 10 minutos.

PASO 5: PROTECCION FINAL

Si no aplicas ninguna protección, la metalización se irá oscureciendo y deteriorando con el paso de los días.

1. Si tu idea es darle resistencia al proyecto, puedes volver a aplicar el **BARNIZ REVERSADOR** con filtros UV que te brindara la protección necesaria tanto para interiores como para exteriores. Cabe aclarar que este es un metalizador efecto espejo decorativo y no reemplaza al cromado electrolítico.
2. Podés aplicarlo puro o diluido hasta un 30%.
3. Su secado final ronda entre las 8 y las 12hs.

ENTONADORES Y PERSONAILZACIÓN

1. Si quiere personalizar aún más sus objetos, puede mezclar el **BARNIZ REVERSADOR** con nuestros entonadores **Croma Color**.
2. Es importante mezclarlos muy bien para que el tono deseado quede uniforme.
3. La mezcla de los entonadores con el **BARNIZ REVERSADOR** es a gusto.
4. Contamos con una amplia variedad de tonos: ORO, VERDE, ROJO, AZUL, VIOLETA, ROSA, NEGRO, NARANJA y COBRE

5. ¡Busque la tonalidad que más le guste!

Cualquier consulta técnica para los procesos de aplicación, no dudes en escribirnos a info@cromafacil.com o por whatsapp al 1128602304

¡¡Buenos Proyectos!!!

